

DURAPlast®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ADHESIVOS Y ESTRUCTURALES

RINDE MÁS. DURA MÁS.

PEGAPISOS · MAMPOSTERÍA · APLANADOS · MASILLAS · PASTAS FINAS · ADHESIVOS ACRÍLICOS · IMPERMEABILIZANTES



OZUL
— TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCION —

Hecho en San Antonio Hool, Mérida, Yucatán · duraplast.mx · 999 433 1311

SOMOS DURAPlast

RINDE MÁS. DURA MÁS.



DURAPlast es la marca de adhesivos, aplanados, pastas e impermeabilizantes para construcción de **OZUL S. de R.L. de C.V.** Nuestros productos se fabrican en nuestra planta de **San Antonio Hool, Mérida, Yucatán**, y llegan a la obra con el sello **OZUL**.

El **Catálogo de Productos · Adhesivos y Estructurales** reúne los productos para levantar, nivelar, pegar y proteger: adhesivos para pegar azulejo, loseta, porcelanato, mármol y mosaico veneciano, adhesivo para colocar piso nuevo sobre piso existente sin demoler, mortero para pegar block, aplanados y masillas para muros, Pasta Extrafina de acabado, adhesivos acrílicos para preparar la superficie e impermeabilizante para azoteas.

Cada producto incluye una **tabla rápida** con presentación, rendimiento, tiempos y forma de aplicación, y un **código QR** que abre su ficha técnica oficial en duraplast.mx.

EL SISTEMA DURAPlast

1

LEVANTA

Pegablock

Muros de block, ladrillo y tabicón.

2

NIVELA Y DA ACABADO

Aplanado Ultra · Aplanado 200 · Masilla con Fibra · Pasta Extrafina

Muro a plomo y liso, listo para pintura o para pegar piezas.

3

PREPARA

Ultrabond · Texturabond

Puente de unión y promotor de adherencia para superficies porosas o lisas.

4

PEGA

Pegazulejo · Pega Porcelanato · Pega Mármol · Pegaveneciano · Pega Piso sobre Piso

Pega azulejo, loseta, porcelanato, mármol, piedra natural y mosaico veneciano, y piso nuevo sobre piso existente sin demoler.

5

PROTEGE

DuralImper

Impermeabilizante blanco reflectante para azoteas y muros expuestos.

RECOMENDACIÓN DURAPlast

Respetar el agua por saco, el espesor y los tiempos de cada tabla rápida: así se logran el rendimiento y la adherencia indicados.

ADHESIVOS Y ESTRUCTURALES

	01 PEGAZULEJO ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS	04		02 PEGA PORCELANATO ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS	05
	03 PEGA MÁRMOL ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS	06		04 PEGAVENECIANO ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS	07
	05 PEGA PISO SOBRE PISO ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS	08		06 PEGABLOCK MAMPOSTERÍA	09
	07 APLANADO ULTRA MORTEROS	10		08 APLANADO 200 MORTEROS	11
	09 MASILLA CON FIBRA MASILLAS Y ACABADOS	12		10 PASTA EXTRAFINA PASTAS FINAS	13
	11 ULTRABOND ADHESIVOS Y PREPARACIÓN	14		12 TEXTURABOND ADHESIVOS Y PREPARACIÓN	15
	13 DURAIMPER IMPERMEABILIZANTES	16		+ ¿QUÉ ADHESIVO ELIJO? GUÍA RÁPIDA	17
@ CONTACTO CANALES OFICIALES		18			

ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS

PEGAZULEJO

BLANCO Y GRIS · AZULEJO Y LOSETA CERÁMICA



DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso en polvo, formulado con cementos de alta resistencia, polvo de piedra seleccionado y aditivos de última generación. Da excelente adherencia, trabajabilidad y tiempo abierto para instalar azulejo y loseta cerámica en pisos y muros, en interior y exterior.

USOS

- Azulejo y loseta cerámica en pisos y muros
- Obra residencial, comercial e institucional
- Sobre concreto, block y aplanados cementosos
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Alta adherencia y fijación segura
- ✓ Fácil de preparar y aplicar
- ✓ Buena trabajabilidad y tiempo abierto
- ✓ Reduce desprendimientos y huecos
- ✓ Para tránsito ligero y mediano

Para piezas de más de 60×60 cm usa Pega Porcelanato DURAPlast con doble encolado (adhesivo en el sustrato y en el reverso de la pieza). No lo apliques sobre superficies pintadas ni sobre yeso.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · blanco y gris
RENDIMIENTO	3 m² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 6 mm (según formato de la pieza y sustrato)
MEZCLA	5 L de agua por saco · vida de la mezcla 2 a 3 h
TIEMPOS	Abierto 20 min · ajuste 10 min
REJUNTEO/BOQUILLA	A las 36 h
TRÁNSITO	Ligero a las 36 h · pesado a las 72 h
NORMA	Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo A y ANSI A118.1
RESISTENCIA	Mínimos de norma: corte a 28 días >17.4 kg/cm² (ANSI A118.1) · compresión ≥80 y tensión ≥5 kg/cm² (NMX-C-420 tipo A)
USO	Interior y exterior · de 5 °C a 35 °C



Ficha técnica
duraplast.mx

PEGA PORCELANATO

BLANCO Y GRIS · PORCELANATO Y BAJA ABSORCIÓN

DURAPlast



DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso en polvo de cemento Portland, agregados de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran su manejabilidad, adherencia, plasticidad y flexibilidad. Diseñado para pegar porcelanato y piezas cerámicas de baja, media o nula absorción en pisos y muros, en interior y exterior.

USOS

- Porcelanato de baja absorción
- Mármol y piedra natural
- Obra residencial y comercial ligera
- Losetas, azulejos y piezas rectificadas
- Pisos y muros, interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Más flexibilidad y adherencia
- ✓ Para piezas de baja o nula absorción
- ✓ Buena plasticidad y manejabilidad
- ✓ Gran formato con doble encolado

En piezas de más de 60×60 cm aplica doble encolado: adhesivo en el sustrato y una capa delgada en el reverso de la pieza. No dejes que el adhesivo forme película antes de colocar la pieza.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · blanco y gris
RENDIMIENTO	2.5 m ² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 10 mm en piso (según formato de la pieza y sustrato)
MEZCLA	5 L de agua por saco; dejar reposar y volver a mezclar
TIEMPOS	Abierto 15 min · ajuste 10 min
REJUNTEO/BOQUILLA	A las 48 h
TRÁNSITO	Ligero a las 48 h · pesado a las 72 h
NORMA	Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo C y ANSI A118.4
RESISTENCIA	Mínimos de norma: corte a 28 días >14 kg/cm ² en porcelanato y >20.9 kg/cm ² en azulejo (ANSI A118.4) · compresión ≥90 y tensión ≥8 kg/cm ² (NMX-C-420 tipo C)
USO	Piso y muro, interior y exterior · de 5 °C a 35 °C



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS

PEGA MÁRMOL

BLANCO Y GRIS · MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL



DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso formulado para colocar mármol y piedra natural. Su granulometría controlada y sus aditivos mejoran la adherencia, la trabajabilidad y la retención de agua durante la instalación, en pisos y muros.

USOS

- Mármol
- Piedra natural
- Pisos y muros
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Fácil de preparar y aplicar
- ✓ Granulometría controlada
- ✓ Buena retención de agua
- ✓ Ideal para piedra natural

Para mármol y piedras claras se recomienda la versión blanca. Ajusta la pieza antes de que el adhesivo fragüe y protégela de la lluvia y del sol directo durante la aplicación.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · blanco y gris
RENDIMIENTO	2.5 m ² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 6 mm (según formato de la pieza y sustrato)
MEZCLA	4.5 L de agua por saco
TIEMPOS	Abierto 20 min · ajuste 10 min
REJUNTEO/BOQUILLA	A las 48 h
TRÁNSITO	Ligero a las 48 h · pesado a las 72 h
NORMA	Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo A y ANSI A118.1
RESISTENCIA	Mínimos de norma: corte a 28 días >17.4 kg/cm ² (ANSI A118.1) · compresión ≥80 y tensión ≥5 kg/cm ² (NMX-C-420 tipo A)
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en saco cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS

PEGA VENECIANO

BLANCO Y GRIS · MOSAICO VENECIANO Y DE VIDRIO



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cemento Portland con resinas y aditivos que le dan agarre firme sobre vidrio. Coloca mosaico veneciano en albercas, fuentes, baños y fachadas; el mismo material rellena las juntas como boquilla y aguanta estar bajo el agua de forma permanente.

USOS

- Mosaico veneciano y piezas de vidrio
- Albercas, fuentes, jacuzzis y espejos de agua
- Baños, regaderas y fachadas
- Interior y exterior, en inmersión continua

VENTAJAS

- ✓ Listo con solo agregar agua
- ✓ Pega y junta el mosaico en un solo paso
- ✓ Soporta inmersión y presión hidrostática
- ✓ Alta adherencia sobre vidrio
- ✓ Blanco y gris, según el tono del mosaico

Donde el mosaico quedará bajo el agua, cubre también la cara posterior de cada plantilla para que no queden huecos. Este adhesivo no impermeabiliza ni se recomienda para mármol que se mancha con la humedad.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · blanco y gris
RENDIMIENTO	Ver tabla por espesor · llana dentada de 5 mm en mosaico
MEZCLA	5.2 L de agua por saco; reposo de 10 min · vida de la mezcla 2 h
TIEMPOS	Abierto 20 min · ajuste 10 min
REJUNTEO/BOQUILLA	El mismo adhesivo sirve de boquilla · retira el papel de las plantillas a las 24 h
TRÁNSITO	Ligero a las 48 h · pesado a las 72 h · llenado de albercas a los 21 días
NORMA	Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo D y ANSI A118.4
RESISTENCIA	Mínimos de norma: corte a 28 días >20.9 kg/cm ² en azulejo y >14 kg/cm ² en porcelanato (ANSI A118.4) · compresión ≥120 y tensión ≥10 kg/cm ² (NMX-C-420 tipo D)
USO	Interior y exterior · de 8 °C a 34 °C

Espesor	3 mm	6 mm	9 mm
m ² por saco de 20 kg	6	3	2



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS

PEGA PISO SOBRE PISO

BLANCO Y GRIS · PISO NUEVO SOBRE PISO EXISTENTE



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de cemento Portland reforzado con polímeros para colocar piso nuevo encima del piso cerámico existente, sin demoler ni picar. Agarra firme sobre superficies lisas y pega cerámica, porcelanato, mármol y cantera en interiores, con menos escombros, polvo y días de obra.

USOS

- Piso nuevo sobre piso existente, sin demoler
- Sobre cerámica, terrazo o concreto pulido firmes
- Cerámica, porcelanato, mármol y cantera
- Casas, departamentos, oficinas y locales (interior)

VENTAJAS

- ✓ Remodela sin escombros ni demolición
- ✓ Agarre reforzado sobre superficies lisas
- ✓ Mezcla cremosa, fácil de peinar
- ✓ Piezas de alta, media y baja absorción
- ✓ Blanco y gris, según el tono de la pieza

Antes de colocar, revisa que el piso existente esté firme: cambia las piezas flojas o huecas, lija el esmalte y retira todo el polvo. Espesor final máximo de 7 mm: no lo uses para nivelar.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · blanco y gris
RENDIMIENTO	2.5 m ² por saco de 20 kg a 5 mm y 2 m ² a 7 mm (según formato de la pieza y sustrato)
MEZCLA	5 L de agua por saco; reposo de 10 min · vida de la mezcla 2 h
TIEMPOS	Abierto 15 min
REJUNTEO/BOQUILLA	A las 72 h · juntas de 5 mm como mínimo (3 mm en piezas rectificadas)
TRÁNSITO	Ligero a las 72 h
NORMA	Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo C y ANSI A118.4
RESISTENCIA	Mínimos de norma: corte a 28 días >20.9 kg/cm ² en azulejo y >14 kg/cm ² en porcelanato (ANSI A118.4) · compresión ≥90 y tensión ≥8 kg/cm ² (NMX-C-420 tipo C)
USO	Piso sobre piso en interiores, tránsito ligero · de 8 °C a 34 °C



Ficha técnica
duraplast.mx

MAMPOSTERÍA

PEGABLOCK

MORTERO PREMEZCLADO PARA PEGAR BLOCK



DESCRIPCIÓN

Mortero premezclado en polvo para pegar block, elaborado con cemento Portland, agregados minerales de granulometría controlada y aditivos especiales. Une block de concreto, ladrillo, tabicón y otros elementos de albañilería con más rapidez y uniformidad que el mortero hecho en obra.

USOS

- Block de concreto y ladrillo
- Tabicón, block ligero y macizo
- Mampostería con juntas de 10 a 15 mm
- Albañilería estructural y no estructural

VENTAJAS

- ✓ Listo para usar: solo agrega agua
- ✓ Mezcla uniforme en cada saco
- ✓ Más rápido que el mortero hecho en obra
- ✓ Menos desperdicio y obra más limpia

En clima caluroso humedece el block antes de pegarlo. No apliques bajo lluvia intensa y alinea cada pieza antes de que el mortero empiece a fraguar.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · gris
RENDIMIENTO	Aprox. 1.1 m ² de muro por saco de 20 kg (unos 13 blocks de 15×20×40 cm), con junta de 10 mm
MEZCLA	3.5 L de agua por saco
VIDA DE LA MEZCLA	60 min
FRAGUADO	Inicial a las 3 h
JUNTA	10 a 15 mm
USO	Interior y exterior · de 5 °C a 35 °C



Ficha técnica
duraplast.mx

MORTEROS

APLANADO ULTRA

CORRIGE DESPLOMES DE 5 A 40 MM



DESCRIPCIÓN

Mortero reforzado de capa gruesa que deja a plomo los muros de block y de concreto colado. Corrige desplomes de 5 a 40 mm y se regla con facilidad, en interior y exterior.

USOS

- Muros con desplomes de 5 a 40 mm
- Block y concreto colado
- Muros y plafones, horizontales y verticales
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Corrige desplomes en capa gruesa
- ✓ Deja el muro a plomo, listo para el acabado
- ✓ Reforzado para mayor resistencia
- ✓ Se aplica con llana y se regla

Antes de empezar, quita las rebabas de mortero de las juntas y moja ligeramente el muro. Si necesitas más de 20 mm, trabaja en dos capas.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · gris
RENDIMIENTO	Ver tabla por espesor
MEZCLA	3 a 4 L de agua por saco; reposo de 10 min
ESPESOR	Hasta 20 mm por capa; hasta 40 mm en total
TRABAJABILIDAD	20 min para reglear y flotar
CURADO	Con agua a las 24 h; acabado después de 7 días
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en saco cerrado
USO	Interior y exterior · de 4 °C a 35 °C

Espesor	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
m² por saco de 20 kg	4	2.6	1.1	0.64	0.4	0.24



Ficha técnica
duraplast.mx

08

MORTEROS

APLANADO 200

DIRECTO SOBRE BLOCK · AHORA EN COLOR

DURAPlast



DESCRIPCIÓN

Masilla lista para aplicar directamente sobre block. Nivel a hasta 20 mm, resana y deja el muro con acabado liso sin necesidad de aplanados previos. La superficie queda uniforme, con alta adherencia y lista para pintura o recubrimientos finales.

USOS

- Aplicación directa sobre block nuevo o existente
- Resane de juntas e imperfecciones
- Base lisa antes de pintura o recubrimientos
- Corrección de desplomes de 5 a 20 mm
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Ahorra tiempo y costo: no requiere aplanado previo
- ✓ Alta adherencia directa al block
- ✓ Fácil de aplicar y lijar
- ✓ Reduce el consumo de pintura
- ✓ Durable: hasta 5 años en condiciones normales

GAMA DE COLORES



Muestras de referencia; el tono final puede variar según lote, superficie y luz.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
RENDIMIENTO	Ver tabla por espesor
MEZCLA	4 L de agua por saco
ESPESOR	De 5 a 20 mm en total
SECADO	2 a 4 h (según clima y espesor)
APLICACIÓN	Llana metálica, capas de 2 a 3 mm; secar entre capas y lijar antes del acabado
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en empaque cerrado
USO	Interior y exterior

Esesor	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm
m ² por saco de 20 kg	4.0	2.6	1.1	0.64



Ficha técnica
duraplast.mx

MASILLAS Y ACABADOS

MASILLA CON FIBRA

ACABADO LISO REFORZADO CON FIBRA



DESCRIPCIÓN

Masilla cementosa reforzada con fibra de polipropileno para dar acabado liso a muros de block, aplanados y concreto. Se aplica en capas delgadas: la fibra reduce las fisuras y mejora la resistencia al impacto. Deja una superficie uniforme, de alta adherencia y lista para pintura o recubrimientos finales.

USOS

- Acabado liso sobre block, aplanados y concreto
- Resane de juntas e imperfecciones
- Base lisa antes de pintura o recubrimientos
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Reforzada con fibra: menos fisuras
- ✓ Mejor resistencia al impacto
- ✓ Alta adherencia directa al block
- ✓ Fácil de aplicar y lijar
- ✓ Reduce el consumo de pintura

¿Masilla con Fibra o Aplanado 200? La Masilla con Fibra es el acabado delgado y reforzado (2 a 3 mm por capa); el Aplanado 200 nivela directo sobre block hasta 20 mm.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg · gris
RENDIMIENTO	4 m ² por saco de 20 kg, a 3 mm
MEZCLA	4 L de agua por saco
ESPESOR	2 a 3 mm por capa (máximo 3 mm)
SECADO	2 a 4 h (según clima y espesor)
APLICACIÓN	Llana metálica en capas delgadas; secar entre capas y lijar suave antes del acabado
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en empaque cerrado
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

PASTAS FINAS

PASTA
EXTRAFINA

BLANCA Y GRIS · ACABADO LISO TIPO YESO



DESCRIPCIÓN

Pasta de acabado fino que deja el muro liso, con apariencia de yeso. Se aplica sobre panel de yeso, fibrocemento, aplanados, block o concreto colado, y sirve como acabado final o como base de pintura, en interior y exterior.

USOS

- Muros aplanados y plomeados
- Sobre mortero en block, concreto y yeso
- Paneles de yeso y fibrocemento
- Acabado final o base para pintura
- Interior y exterior

VENTAJAS

- ✓ Acabado liso tipo yeso sin desprendimiento
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Acabado final de alta calidad
- ✓ Alto rendimiento en capa delgada

Aplica sobre superficie con aplanado existente, humedecida, para evitar grietas y desprendimientos.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Saco de 20 kg
COLORES	Blanca y gris
RENDIMIENTO	De 9 a 11 m ² por saco de 20 kg, a 1 – 1.5 mm (según superficie y sustrato)
MEZCLA	4 a 5 L de agua; reposo de 5 min; se recomienda mezclar a máquina
TIEMPO ABIERTO	20 a 25 min (trabajabilidad)
SECADO	20 min por capa
APLICACIÓN	Con llana, en 2 capas hasta 1.5 mm; luego pulir y detallar
USO	Interior y exterior



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS Y PREPARACIÓN

ULTRABOND

ADHESIVO Y PUENTE DE UNIÓN PARA CONCRETO



DESCRIPCIÓN

Adhesivo líquido a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión que mejora la adherencia, plasticidad y cohesión de los sistemas cementosos. Actúa como puente de unión entre concreto viejo y nuevo, fortifica mezclas y protege superficies expuestas a humedad o abrasión, en interior y exterior.

USOS

- Unión de concreto nuevo a viejo
- Fortificar morteros, pastas y lechadas
- Fondear superficies porosas: block, tabique y concreto
- Mejorar la adherencia de losetas, mosaicos y acabados

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia en superficies porosas y rugosas
- ✓ Mejora la resistencia a humedad, abrasión e impacto
- ✓ Compatible con morteros, pastas, masillas, lechadas y pinturas
- ✓ No se torna amarillo con el tiempo
- ✓ Fácil de aplicar con brocha, rodillo o herramienta manual

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y de 4 L
RENDIMIENTO	Adherente: 4 a 6 m ² /L · Fondo en superficies porosas: 3 a 4 m ² /L · Fortificador: aprox. 1 L por cada 5 kg de cemento
DILUCIÓN	En superficies muy porosas, 1:1 o 1:2 con agua
APLICACIÓN	Como puente de unión, sin diluir; coloca la mezcla antes de que seque
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en envase cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

ADHESIVOS Y PREPARACIÓN

TEXTURABOND

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES LISAS



Texturizador de alto rendimiento diseñado para mejorar la adherencia en superficies lisas y poco porosas.

Usos principales:

- Preparación de superficies lisas y poco porosas.
- Mejora la adherencia de revestimientos decorativos, pinturas y morteros.
- Uso en interiores y exteriores.

Características técnicas:

- Fácil aplicación.
- Mejora la durabilidad de los acabados.
- Compatible con una amplia gama de acabados decorativos.

DURAPlast

Carr. Duhia San Antonio Hool, Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: +52 999 433 1311
Correo electrónico: ventas@duraplast.mx
Sitio Web: www.duraplast.mx

DESCRIPCIÓN

Texturizador de alto rendimiento a base de resinas acrílicas, aditivos promotores de adherencia y cargas minerales de granulometría controlada. Prepara superficies lisas y poco porosas para que los revestimientos decorativos, pinturas y morteros se adhieran mejor.

USOS

- Concreto, panel de yeso, fibrocemento y estuco
- Base para revestimientos decorativos, pinturas y morteros
- Interior y exterior
- Obras residenciales, comerciales e industriales

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia en superficies lisas y poco porosas
- ✓ Mejora la durabilidad del sistema de acabado
- ✓ Se aplica con brocha, rodillo o llana
- ✓ Secado rápido y bajo olor
- ✓ Pigmentos inorgánicos resistentes a los rayos UV

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y de 4 L
RENDIMIENTO	Aprox. 1.5 a 2.5 m ² /L (según porosidad y textura)
SECADO	1 h antes de aplicar el recubrimiento
TEMPERATURA	10 °C a 35 °C; evitar alta humedad o lluvia
APLICACIÓN	Capa uniforme sobre superficie limpia y seca; en superficies muy lisas, lijar ligeramente antes
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en envase cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

IMPERMEABILIZANTES

DURAIMPER

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO · BLANCO

REFLECTANTE



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante acrílico fibratado de alta durabilidad para proteger superficies expuestas a la intemperie. Su blanco reflectante devuelve buena parte del sol, baja la temperatura bajo la cubierta y alarga su vida útil.

USOS

- Techos de concreto y lámina
- Azoteas, terrazas y muros expuestos a lluvia o humedad
- Obra nueva
- Mantenimiento de impermeabilizaciones existentes

VENTAJAS

- ✓ Blanco reflectante: ayuda a reducir el calor
- ✓ Fibratado y elástico: soporta movimientos de la superficie
- ✓ Se aplica con brocha, rodillo o llana
- ✓ Vida útil estimada de 5 años en techos

Repara grietas y fisuras antes de aplicar y trabaja sobre superficie limpia y seca. No apliques con lluvia ni con humedad excesiva.

TABLA RÁPIDA

PRESENTACIÓN	Cubeta de 19 L y galón de 3.8 L
RENDIMIENTO	1 m ² /L a dos manos (19 m ² por cubeta de 19 L)
PRIMARIO	Ultrabond DURAPlast diluido 1:1 con agua; dejar secar 1 h
APLICACIÓN	Dos manos cruzadas, con 4 a 6 h entre manos
SECADO	Al tacto 1 a 2 h · total 24 h
REFUERZO	Malla solo en puntos críticos: grietas, pretilas, bases de tinaco, domos y tuberías
COLOR	Blanco reflectante
VIDA DE ANAQUEL	12 meses en envase cerrado



Ficha técnica
duraplast.mx

¿QUÉ ADHESIVO ELIJO?

Elige según la pieza, su formato y el lugar de aplicación. Los pegapisos DURAPlast vienen en blanco y gris, con los mismos datos técnicos.



PEGAZULEJO
Cerámica de absorción media y alta

PEGA PORCELANATO
Baja absorción y gran formato

PEGA MÁRMOL
Mármol y piedra natural

PEGAVENECIANO
Mosaico veneciano y de vidrio

PEGA PISO SOBRE PISO
Piso nuevo sobre piso existente

PIEZA	FORMATO	LUGAR	PRODUCTO	LLANA / JUNTA
AZULEJO CERÁMICO EN MURO	Hasta 60×60 cm	Interior y exterior	Pegazulejo	Llana dentada de 6 mm
LOSETA CERÁMICA EN PISO	Hasta 60×60 cm	Interior y exterior	Pegazulejo	Llana dentada de 6 mm
PORCELANATO Y PIEZAS RECTIFICADAS	Hasta 60×60 cm	Piso y muro, interior y exterior	Pega Porcelanato	Llana dentada de 10 mm en piso
PORCELANATO O CERÁMICA DE GRAN FORMATO	Más de 60×60 cm	Piso y muro, interior y exterior	Pega Porcelanato	Doble encolado: sustrato y reverso de la pieza
MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL	Según la pieza	Piso y muro, interior y exterior	Pega Mármol	Llana dentada de 6 mm; blanco para piedras claras
MOSAICO VENECIANO Y DE VIDRIO	Mosaico en hoja o malla	Albercas, fuentes, baños y fachadas	Pegaveneciano	Llana dentada de 5 mm; sirve de boquilla
PISO NUEVO SOBRE PISO EXISTENTE, SIN DEMOLER	Cerámica, porcelanato o piedra	Interior, tránsito ligero	Pega Piso sobre Piso	Llana dentada de 6 o 10 mm; máximo 7 mm
BLOCK DE CONCRETO, LADRILLO Y TABICÓN	Block de 15×20×40 cm	Interior y exterior	Pegablock	Junta de 10 a 15 mm

SUSTRATO

Limpio, firme, a plomo y libre de polvo, grasa o pintura. No coloques sobre yeso ni superficies pintadas.

TIEMPO ABIERTO

Extiende solo lo que vas a cubrir: coloca la pieza antes de que el adhesivo forme película.

GRAN FORMATO

En piezas de más de 60×60 cm usa Pega Porcelanato con doble encolado.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Muro de block con acabado liso

Pegablock → Aplanado Ultra (desplomes de 5 a 40 mm) → Aplanado 200 (hasta 20 mm) o Masilla con Fibra → Pasta Extrafina

Cerámica en muro

Muro a plomo con Aplanado Ultra → Pegazulejo

Piso nuevo sobre piso existente

Piso firme, lijado y sin polvo → Pega Piso sobre Piso (sin demoler) → boquilla a las 72 h

Alberca con mosaico

Concreto con 28 días de curado → Pegaveneciano (pega y junta) → llenado a los 21 días

Superficie lisa a recubrir

Texturabond (1 h de secado) → mortero, pasta o revestimiento

Concreto nuevo sobre viejo

Ultrabond sin diluir → coloca la mezcla antes de que seque

Azotea

Ultrabond diluido 1:1 → Duralimper a dos manos cruzadas (malla en puntos críticos)

Rendimientos aproximados: dependen de la superficie, el espesor, el formato de la pieza y la forma de aplicación. Consulta siempre la ficha técnica vigente en duraplast.mx.



CONTÁCTANOS



WHATSAPP Y TELÉFONO

999 433 1311



CORREO

info@duraplast.mx



SITIO WEB

duraplast.mx



FACEBOOK

DURAPlast

[Síguenos en Facebook ›](#)



PLANTA

**Carr. Dzitya – San Antonio Hool,
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97290**



INSTAGRAM

@duraplast_mx

[Síguenos en Instagram ›](#)



Esríbenos por WhatsApp



Fichas técnicas en duraplast.mx



Síguenos en Facebook



Síguenos en Instagram

¿Quieres ser distribuidor DURAPlast? Esríbenos.

Estos son nuestros únicos canales oficiales. Rendimientos aproximados: dependen de la superficie, el espesor y la forma de aplicación. Consulta siempre la ficha técnica vigente.

OZUL
— TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN —

OZUL S. de R.L. de C.V. · OZU2304148W8 · Carr. Dzitya – San Antonio Hool, Yucatán, México. 97290 · duraplast.mx · 999 433 1311