

APLANADO ULTRA

Presentación saco de 20 kg

Color: gris

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mortero especial reforzado para corregir imperfecciones, es ideal para recubrir muros de block, concreto colado, y dejar las superficies a plomo, puede corregir desplomes de 5 a 40 mm de igual manera se puede reglear muros que requieren aplanado de capa gruesa.



USOS Y VENTAJAS:

- Aplanado de muros, especialmente aquellos que necesitan corregir desplomes con espesores que van desde 5 mm hasta 40 mm
- Construcciones que requieran recubrir muros para mejorar su aspecto estético y funcional.
- Se puede usar en aplicaciones exteriores como en interiores.
- Puede ser utilizado en muros y en plafones, ya sean horizontales o verticales.

RENDIMIENTOS:

Los rendimientos son variados dependiendo el grosor y también la textura deseada

Espesor o Grosor	m² por saco de 20 kg
3 mm	4
5 mm	2.6
10 mm	1.1
20 mm	0.64
30 mm	0.4
40 mm	0.24



DURAPlast
**MENOS COSTOS DE
MANO DE OBRA Y MATERIAL**

BLOCK

APLANADO

**ACABADO CON
PASTA ARQUITECTÓNICA
DURAPLAST**

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:



La superficie de aplicación debe estar libre de polvo, grasa, pintura, aceite, desmoldante, cera o cualquier residuo que reste adherencia.



Antes de colocar el producto, humedezca y limpie bien la superficie; trabaje con la superficie entre 4 °C y 35 °C.



Raspe y nivele los excesos de mezcla entre los bloques existentes, pase una cuchara por toda el área para validar que presente excesos de concreto o imperfecciones saltadas que puedan interferir con el producto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:



En un recipiente limpio prepare un saco de 20 kg con 3-4 litros de agua hasta formar una mezcla homogénea libre de grumos para poder aplicar el producto.

APLICACIÓN:



Una vez preparada la superficie deje reposar el producto por 10 minutos y comience a aplicar utilizando una llana lisa aplique **Aplanado Ultra DURApast**, presionando con firmeza sobre la superficie.



Extienda el material con desplazamientos ascendentes, de manera continua, sin interrupción hasta conseguir el espesor deseado y pasarle la regla.

DATOS TÉCNICOS:

Espesor: hasta 20 mm por capa, hasta 40 mm en total · **Trabajabilidad:** 20 min para reglear y flotar · **Curado:** con agua a las 24 h · **Acabado:** después de 7 días · **Vida útil:** 12 meses en saco cerrado.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de niños
- No ingerir. Si se ingiere, no provoque el vómito y acuda al médico.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.
- Cierre el envase después de cada uso y mantengan en un lugar que no esté cerca de humedad.
- En caso de contacto en los ojos, enjuagarse con abundante agua.