

COLOR ENDURECEDOR

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURAPlast® Color Endurecedor es una mezcla preparada en fábrica, lista para usar. Se trata de un endurecedor no metálico a base de cuarzo de sílice científicamente calificado, diseñado para aplicaciones tempranas en pisos de concreto coloreados y estampados.

Formulado para una aplicación en un solo paso hasta 3 kg/m² (0.6 lb/ft²), con posibilidad de rangos superiores si se realiza una prueba previa.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Agregado de cuarzo de sílice para mayor resistencia a la abrasión.
- Resistente a los rayos UV.
- Se puede esparcir sobre concreto nuevo y losas plásticas para pisos estampados y coloreados.
- Contiene agregados científicamente calificados para un acabado óptimo.
- Superficie con el doble de resistencia a la abrasión que el concreto convencional.
- Disponible en una amplia gama de colores.

USOS PRINCIPALES:

Proporciona durabilidad, no mancha, no oxida; ideal para pavimentos, calles, aceras, entradas de vehículos, pasillos, senderos, centros comerciales, hoteles, edificios y áreas que requieran coloración específica y resistencia a la abrasión.

RENDIMIENTOS:

2 a 3 kg/m², con un rendimiento promedio de 8 a 10 m² por saco de 20 kg, según el tono.

Notas: El rendimiento teórico se reduce en un 10% a 15% para colores claros. Consulte a su representante local de DURAPlast® para recomendaciones específicas

APLICACIÓN:



- Se puede aplicar manualmente o con un esparcidor.



- El concreto debe estar nivelado y alisado antes de que ocurra el sangrado, utilizando una llana.



- Una vez que el exceso de agua se evapore o sea removido, distribuya aproximadamente 2/3 del producto especificado de manera uniforme.



- Si el producto se rompe a través de la superficie, el concreto es demasiado plástico para la aplicación.

PASOS ADICIONALES:

- Alise cuando el material se oscurezca ligeramente debido a la humedad absorbida, utilizando una llana de aluminio o magnesio (no use llana combinada).
- Evite rasgar hasta el concreto subyacente.
- Aplique el 1/3 restante del producto perpendicular a la primera aplicación, asegurando que la humedad lo cubra completamente para prevenir delaminación.
- Permita que se oscurezca debido a la humedad y alise como antes.
- Para concreto estampado, aplique el desmoldante DURAPlast® cuando la superficie tenga suficiente plasticidad para dejar una marca de dedo sin hundirse.

PRECAUCIONES

- Contiene cemento Portland y cuarzo de sílice; no agregue cemento, arena, agregados o mezclas a DURAPlast® Endurecedor de Color.
- Evite levantar e inhalar el polvo; use protección para la piel y los ojos.
- Se recomienda protección respiratoria como máscaras o protectores faciales.

GARANTÍA DURAPlast:

El producto, materiales y fabricación están garantizados libres de defectos según los estándares de calidad de DURAPlast®. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos se basan en pruebas consideradas confiables y correctas, pero no se garantiza su exactitud; no hay garantía expresa o implícita, incluyendo aptitud para el uso o comercializabilidad. Los resultados satisfactorios dependen de factores fuera del control de DURAPlast®. En caso de problemas, contacte a su representante local para asistencia.