

DESMOLDANTE EN POLVO

Presentación saco de 10 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURAPlast® Desmoldante en Polvo es un agente antiadherente de partícula muy fina, listo para usar, diseñado para el sistema de concreto estampado. Se espolvorea sobre DURAPlast® Color Endurecedor y forma una capa separadora entre el molde y el concreto fresco.

Al lavar el excedente deja un segundo tono en juntas y bajorrelieves. Formulado con cargas minerales finas, agentes repelentes al agua y pigmentos de óxido de hierro.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Evita que los moldes se peguen y arranquen concreto; cuida el acabado.
- Da un segundo color con efecto envejecido.
- El contraste se controla en el lavado.
- Polvo suelto, listo para usar: no se mezcla ni se diluye.
- Protege la superficie mientras el concreto endurece.
- Disponible en colores Sunset, Neutro, Gris, Café, Chocolate, Negro, Rojo y Naranja.

USOS PRINCIPALES:

Concreto estampado en patios, terrazas, andadores, banquetas, entradas de vehículos, albercas, plazas y estacionamientos, sobre DURAPlast® Color Endurecedor o Micro Cemento Overlay Ultradelgado.

RENDIMIENTOS:

0.10 a 0.15 kg/m², con un rendimiento promedio de 65 a 100 m² por saco de 10 kg.

Notas: El consumo aumenta con tonos oscuros, viento o un envejecido intenso. Haga una muestra previa y consulte a su representante local de DURAPlast®.

APLICACIÓN:



- Se aplica manualmente, espolvoreando con una brocha de cerdas.
- La superficie debe estar nivelada y alisada con llana, sin agua de sangrado y con el Color Endurecedor ya integrado.
- Aplique cuando el concreto deje la marca del dedo sin hundirse: lance el polvo a favor del viento, en capa delgada y pareja.
- Si el molde se pega o arranca concreto al estampar, agregue un poco más de polvo en esa zona; no lo extienda con llana.

PASOS ADICIONALES:

- Antes de iniciar, cubra con plástico muros, ventanas y jardineras vecinas: el polvo es muy fino y el aire lo dispersa.
- Coloque los moldes, estampe y retírelos. No sature: el exceso de polvo borra el detalle de la textura.
- Deje el excedente sobre el piso mientras el concreto endurece. Pasadas 24 a 72 horas, barra el polvo suelto y lave con agua limpia y cepillo o hidrolavadora a baja presión.
- Controle el contraste en el lavado: retire más polvo de las partes altas y deje más tono en juntas y bajorrelieves.
- Deje secar y selle con DURAPlast® Sellador Base Solvente (Brillante o Mate) siguiendo su ficha técnica.

PRECAUCIONES

- Polvo fino: evite levantarlo e inhalarlo; use mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- La superficie con polvo puede estar resbalosa: restrinja el paso hasta lavar y sellar.
- Almacene en su saco original bien cerrado, en lugar fresco y seco. Vida de anaquel: 24 meses en saco cerrado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA DURAPlast:

El producto, materiales y fabricación están garantizados libres de defectos según los estándares de calidad de DURAPlast®. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos se basan en pruebas consideradas confiables y correctas, pero no se garantiza su exactitud; no hay garantía expresa o implícita, incluyendo aptitud para el uso o comercializabilidad. Los resultados satisfactorios dependen de factores fuera del control de DURAPlast®. En caso de problemas, contacte a su representante local para asistencia.