

MICROCEMENTO OVERLAY PISO SOBRE PISO

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Microcemento Overlay DURAPlast es un recubrimiento cementoso ultradelgado y monocomponente, con cementantes, agregados minerales finos y aditivos especiales. Se aplica en capas delgadas sobre superficies nuevas o existentes, incluso piso sobre piso: encima de cerámica, loseta o concreto pulido, sin demoler. Da acabados decorativos continuos (estampado, pulido, rayado u oxidado) en pisos y muros, en interior y exterior.



VENTAJAS:

- Alta adherencia en concreto y cerámica
- Aplicación en capas delgadas (overlay)
- Reduce costos de demolición
- Excelente trabajabilidad
- Disponible en 20 colores
- Permite acabados decorativos
- Aplicación en superficies verticales y horizontales

USOS:

- Pisos de concreto
- Muros y fachadas
- Terrazas, cocheras y banquetas
- Remodelaciones sin demolición
- Superficies deterioradas
- Piso sobre piso: cerámica, loseta o concreto pulido

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia	Polvo fino
Color	Nuevo México, Negro, Concreto Aparente, Eclipse, Rojo Tabique, Travertino, Mandarina, Gray, Santa Fe, Steel, Sunset, Madera, Tobacco, Blanco Concha, Amarillo Tráfico, Chukum, Coral, Azul Rey, Jade y Azul Cielo.
Tipo	Cementoso modificado
Granulometría	Fina (malla 200–325)
Aplicación	Manual (llana)

Espesor o Grosor	Rendimiento por M2 con saco de 20 kg.
3 mm	4 m ²
5 mm	2.4 m ²
7 mm	1.5 m ²

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Agregar 3.5 a 4.5 litros de agua limpia por saco de 20 kg



Mezclar hasta obtener una pasta homogénea



Dejar reposar 5 minutos para activar aditivos



Volver a mezclar antes de aplicar

MODO DE APLICACIÓN:



Limpiar la superficie (sin polvo, grasa o pintura suelta)



Humedecer ligeramente el sustrato



Aplicar una capa delgada con llana



Extender uniformemente el material



Aplicar el acabado deseado (estampado, liso, etc.)

***Para estampado:** aplicar desmoldante y trabajar cuando el material esté plástico.

***Piso sobre piso:** sobre piso firme y bien pegado, lije el esmalte, quite el polvo y aplique imprimante antes de la 1.ª capa.

CURADO Y SELLADO

- Tiempo de secado inicial: 4 – 6 horas
- **Curado total:** 24 horas
- Se recomienda aplicar:

Sellador acrílico
Barniz protector

Para aumentar durabilidad y resistencia.

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies inestables
- Evitar aplicación bajo lluvia
- No exceder agua en la mezcla
- Usar imprimante (adhesivo acrílico) en superficies lisas

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y techado.
- Vida útil: 6 - 12 meses.