

PEGA MÁRMOL

Presentación saco de 20 kg

Colores: blanco y gris (mismos datos técnicos); blanco recomendado para mármol y piedras claras.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pega Mármol DURAPlast es un adhesivo cementoso formulado especialmente para pegar mármol y piedras naturales. Cuenta con granulometría controlada y aditivos que mejoran la adherencia, trabajabilidad y retención de agua durante la instalación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Excelente adherencia
- Fácil de preparar y aplicar
- Granulometría controlada
- Buena retención de agua
- Ideal para recubrimientos de piedra natural

USOS RECOMENDADOS:

- Colocación de mármol
- Instalación de piedra natural
- Aplicación en pisos y muros
- Uso en interiores y exteriores

RENDIMIENTO:

- Rendimiento aproximado: 2.5 m² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 6 mm.
- (Según formato de la pieza, tipo de llana y condiciones del sustrato)



MODO DE APLICACIÓN

- Aplicar con llana dentada sobre el sustrato.
- Colocar la pieza presionando firmemente para asegurar el contacto.
- Ajustar la pieza antes del fraguado del producto.



RECOMENDACIONES, PREPARACIÓN DE LA BASE.

- La superficie debe estar limpia, firme y libre de polvo, grasa o residuos.
- No aplicar sobre superficies con humedad permanente.
- No mezclar con otros productos.
- Proteger de la lluvia y del sol directo durante la aplicación.



ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener el saco cerrado y protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en saco cerrado.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedad	Valor aproximado
Colores	Blanco y gris (mismos datos técnicos); blanco recomendado para mármol y piedras claras
Presentación	Saco de 20 kg
Agua	4.5 L por saco de 20 kg
Tiempo abierto	20 min
Tiempo de ajuste	10 min
Rejunteo/Boquilla	A las 48 h
Tránsito	Ligero a las 48 h · pesado a las 72 h
Rendimiento	2.5 m ² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 6 mm (según formato de la pieza y sustrato)
Vida útil	12 meses en saco cerrado

NORMA

- Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo A y ANSI A118.1.

RESISTENCIA (MÍNIMOS DE NORMA)

- Corte a 28 días: >17.4 kg/cm² (ANSI A118.1).
- Compresión ≥ 80 kg/cm² y tensión ≥ 5 kg/cm² (NMX-C-420 tipo A).