

## PEGA PISO SOBRE PISO

### Presentación saco de 20 kg

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pega Piso sobre Piso DURAPlast es un adhesivo de cemento Portland reforzado con polímeros, hecho para colocar loseta nueva encima de un piso cerámico ya instalado, sin demoler ni picar. Su agarre extra sobre superficies lisas permite pegar cerámica, porcelanato, mármol y cantera en interiores, con menos escombros, polvo y tiempo de obra.



#### VENTAJAS:

- Piso nuevo sobre piso existente, sin demoler.
- Agarre reforzado sobre cerámica y superficies lisas.
- Mezcla cremosa, fácil de peinar y nivelar.
- Para piezas de alta, media y baja absorción.
- Disponible en blanco y gris.

#### USOS:

- Remodelación de pisos en casas, departamentos, oficinas y locales.
- Sobre piso cerámico, terrazo o concreto pulido firmes y bien pegados.
- Cerámica, porcelanato, mármol y cantera.
- Piso sobre piso en interiores, con tránsito ligero.

#### PROPIEDADES TÉCNICAS:

| Propiedad           | Valor aproximado                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colores disponibles | Blanco y gris                                                                                  |
| Proporción de agua  | 5 L por saco de 20 kg                                                                          |
| Tiempo abierto      | 15 min                                                                                         |
| Vida de la mezcla   | 2 h                                                                                            |
| Rendimiento         | 2.5 m <sup>2</sup> a 5 mm y 2 m <sup>2</sup> a 7 mm por saco de 20 kg (según pieza y sustrato) |
| Espesor recomendado | 3 – 7 mm                                                                                       |

#### NORMA:

Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo C y ANSI A118.4. Mínimos de norma a 28 días: adherencia al corte mayor a 20.9 kg/cm<sup>2</sup> en azulejo y a 14 kg/cm<sup>2</sup> en porcelanato (ANSI A118.4); compresión de 90 kg/cm<sup>2</sup> y tensión de 8 kg/cm<sup>2</sup> como mínimo (NMX-C-420 tipo C).

#### MODO DE EMPLEO:



##### Preparación del piso existente:

Revise que cada pieza esté firme y sin huecos; cambie las flojas. Desengrase, lije o desbaste el esmalte y retire todo el polvo. No use el adhesivo para nivelar.



##### Mezclado:

Ponga 5 L de agua limpia por saco de 20 kg, agregue el polvo poco a poco y bata hasta lograr una pasta cremosa y sin grumos. Deje reposar 10 min y vuelva a batir sin añadir agua.



##### Aplicación:

Unte una capa delgada con el lado liso de la llana y peine con llana dentada de 6 mm (piezas hasta 30x30 cm) o de 10 mm (piezas mayores). En piezas con un lado de 40 cm o más, unte también el reverso. Espesor final máximo: 7 mm.



##### Rejunteo/Boquilla:

A las 72 h. Deje juntas de 5 mm como mínimo (3 mm en piezas rectificadas) y una junta perimetral de 6 mm junto a los muros.



##### Curado inicial:

Tránsito ligero a las 72 h. Proteja el piso de golpes, agua y polvo mientras fragua.

#### RECOMENDACIONES

- Piso sobre piso solo en interiores; no sobre madera, vinil, metal, plástico ni yeso.
- Trabaje entre 8 °C y 34 °C, lejos del sol directo y de corrientes de aire.
- No impermeabiliza. Para mosaico veneciano use Pegaveneciano DURAPlast.

#### ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en su empaque original cerrado.