

PEGA PORCELANATO

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pega Porcelanato DURAPlast es un adhesivo cementoso en polvo, en color blanco y gris, formulado con cementos portland, agregados pétreos de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran su manejabilidad, adherencia, plasticidad y flexibilidad. Está especialmente diseñado para pegar porcelanatos y otras piezas cerámicas de baja, media o nula absorción de agua en pisos y muros, tanto en interiores como en exteriores.



USOS RECOMENDADOS:

- Colocación de porcelanatos (baja absorción de agua)
- Instalación de losetas cerámicas, azulejos y piezas rectificadas
- Colocación de mármol y otros recubrimientos cerámicos
- Superficies horizontales y verticales
- Aplicaciones residenciales y comerciales ligeras

PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉCNICAS:

Composición	Cemento Portland + agregados + aditivos
Estado	Polvo seco
Color	Blanco y gris
Tamaño de empaque	20 kg
Agua	5 L por saco de 20 kg
Tiempo abierto / de ajuste	15 min / 10 min
Rendimiento estimado	2.5 m ² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 10 mm en piso (según formato de la pieza y sustrato)
Superficies aplicables	Concreto, mortero, firmes adecuados
Aplicación	Piso y muro, interior y exterior

Nota: El rendimiento real dependerá de varios factores como tamaño de la loseta/porcelanato, tipo de llana dentada utilizada y condiciones del sustrato.

PREPARACIÓN Y MEZCLA



Asegúrate de que la superficie esté limpia, firme y libre de polvo, grasa o humedad.



Mezcla el adhesivo en polvo con agua limpia hasta obtener una pasta uniforme, sin grumos.



Deja reposar brevemente la mezcla y remueve antes de aplicar para obtener una consistencia adecuada para su uso.



Aplica con llana dentada apropiada para asegurar buena cobertura y contacto entre adhesivo y recubrimiento.



Se recomienda respetar la proporción de agua y la técnica de aplicación para un desempeño óptimo.



APLICACIÓN

Aplicar el adhesivo con llana dentada sobre el sustrato.



Colocar el porcelanato o recubrimiento presionando ligeramente para asegurar el contacto completo.



Asegurar nivelación y juntas adecuadas según el tipo de pieza.



Evitar que el adhesivo forme una película superficial al secarse antes de colocar la pieza.

CONDICIONES DE USO

- Temperatura recomendada de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- Evitar aplicar bajo lluvia o humedad permanente.
- No aplicar sobre superficies congeladas o con escarcha.

TIEMPO DE FRAGUADO Y APERTURA AL TRÁFICO

- El fraguado y resistencia dependerán de condiciones ambientales y temperatura.
- Rejunteo/Boquilla a las 48 h · tránsito ligero a las 48 h · tránsito pesado a las 72 h.

PIEZAS DE GRAN FORMATO

- En piezas de más de 60x60 cm aplicar doble encolado: adhesivo en el sustrato y una capa delgada en el reverso de la pieza.

NORMA

- Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo C y ANSI A118.4.
- Resistencia, mínimos de norma: corte a 28 días >14 kg/cm² en porcelanato y >20.9 kg/cm² en azulejo (ANSI A118.4) · compresión ≥ 90 kg/cm² y tensión ≥ 8 kg/cm² (NMX-C-420 tipo C).

SEGURIDAD Y MANEJO

- Evitar el contacto prolongado con la piel y ojos durante la mezcla y aplicación.
- En caso de contacto con ojos, enjuagar con abundante agua y consultar a un médico si es necesario.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de humedad y agua directa.
- Mantener los sacos cerrados hasta su uso.
- No exponer a lluvia ni humedad prolongada.