

PEGAVENECIANO

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pegaveneciano DURAPlast es un adhesivo de cemento Portland con resinas y aditivos que le dan agarre firme sobre vidrio. Sirve para colocar mosaico veneciano en albercas, fuentes, baños y fachadas; el mismo material rellena las juntas como boquilla y aguanta estar bajo el agua de forma permanente, en interiores y exteriores.



VENTAJAS:

- Listo con solo agregar agua.
- Pega y juntea el mosaico en un solo paso.
- Soporta inmersión y presión hidrostática.
- Alta adherencia sobre piezas de vidrio.
- Disponible en blanco y gris.

USOS:

- Mosaico veneciano y piezas de vidrio.
- Albercas, fuentes, jacuzzis y espejos de agua, en inmersión continua.
- Baños, regaderas y fachadas, en interiores y exteriores.
- Sobre concreto con 28 días de curado, aplanados de cemento-arena y paneles de cemento.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Propiedad	Valor aproximado
Colores disponibles	Blanco y gris
Proporción de agua	5.2 L por saco de 20 kg
Tiempo abierto	20 min
Vida de la mezcla	2 h
Rendimiento	6 m ² a 3 mm, 3 m ² a 6 mm y 2 m ² a 9 mm por saco (según pieza y sustrato)
Espesor recomendado	3 – 9 mm

NORMA:

Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo D y ANSI A118.4. Mínimos de norma a 28 días: adherencia al corte mayor a 20.9 kg/cm² en azulejo y a 14 kg/cm² en porcelanato (ANSI A118.4); compresión de 120 kg/cm² y tensión de 10 kg/cm² como mínimo (NMX-C-420).

MODO DE EMPLEO:



Preparación de superficie:

Limpia, firme, plana y libre de polvo, grasa, pintura o desmoldante. No use el adhesivo para nivelar.



Mezclado:

Ponga 5.2 L de agua limpia por saco de 20 kg, añada el polvo de a poco y bata hasta que la mezcla quede uniforme. Espere 10 min y bata otra vez antes de usarla.



Aplicación:

Extienda una capa delgada con el lado liso de la llana y peine con llana dentada de 5 mm. En plantillas de papel o malla, unte también el reverso rellenando las juntas y presione de forma pareja.



Rejunteo/Boquilla:

El mismo adhesivo sirve de boquilla. Retire el papel de las plantillas y limpie los excedentes a las 24 h.



Curado inicial:

Tránsito ligero a las 48 h y pesado a las 72 h. En albercas, fuentes y jacuzzis, espere 21 días antes de llenar con agua.

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso, madera, metal ni superficies pintadas.
- Trabaje entre 8 °C y 34 °C y cubra la obra de la lluvia durante 24 h.
- No impermeabiliza; tampoco se recomienda para mármol que se mancha con la humedad.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en su empaque original cerrado.